

webercolor evolution

Joint pour carrelage, prêt à l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

- réalisation de joints de carrelage en murs et sols intérieurs
- cuisines et salles de bains des locaux d'habitations ou de bureaux

SUPPORTS

- murs intérieurs
- plans de travail
- sols intérieurs : sols chauffants

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser dans les locaux soumis à des produits agressifs et au nettoyage sous haute pression. Utiliser dans ce cas **weberepox easy**
- ne pas utiliser dans les bassins et piscines
- ne pas utiliser **webercolor evolution** pour réaliser des joints d'expansion ou de fractionnement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai de séchage complet : 12 heures
- délai d'utilisation des locaux : 24 heures
- nettoyage mécanique possible après 7 jours

Ces temps sont donnés à +20°C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- largeur de joint de 2 à 10 mm
- profondeur de joint >3 mm

IDENTIFICATION

Composition : résine synthétique en phase aqueuse, adjuvants spécifiques, hydrofuge, pigments

PERFORMANCES

- viscosité : 200.000 MPa
- résistance à la flexion après les cycles de dégel : $\geq 2,5$ N/mm²
- résistance à l'abrasion : ≤ 250 mm³
- pH : 8,5



Seau 3 KG

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberprim joint

+ PRODUITS

- ✓ Couleur stable, sans taches
- ✓ Résiste aux moisissures
- ✓ Facile à appliquer et à nettoyer

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Attestation EMICODE

RECOMMANDATIONS

- procéder à un test préalable sur les surfaces sensibles aux taches (pierres naturelles, terre cuite...) et si besoin les protéger avec **weberprim joint**
- il est fortement conseillé de procéder à une application du **webercolor evolution** par petites surfaces de 1 à 2 m², suivi par un nettoyage rapide et soigné
- respecter le temps de séchage du joint avant de procéder à un nettoyage mécanique et l'accès à la circulation dans les locaux jointés par **webercolor evolution** pour assurer une bonne tenue du joint
- ne pas ajouter d'eau

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- s'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de ciment
- nettoyer par grattage si nécessaire pour assurer une profondeur uniforme de >3 mm pour le joint
- attendre minimum 24 heures avant jointolement avec **webercolor evolution**

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sur carreaux chauds

Consommation

- Suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm							
	10x10	15x15	30x15	30x30	60x30	60x60	120x60	100x100
2	0,51	0,34	0,26	0,17	0,13	0,09	0,06	0,05
3	0,77	0,51	0,38	0,26	0,19	0,13	0,10	0,08
4	1,02	0,68	0,51	0,34	0,26	0,17	0,13	0,10
5	1,28	0,85	0,64	0,43	0,32	0,21	0,16	0,13
6	1,54	1,02	0,77	0,51	0,38	0,26	0,19	0,15
8	2,05	1,37	1,02	0,68	0,51	0,34	0,26	0,20
10	2,56	1,71	1,28	0,85	0,64	0,43	0,32	0,26

APPLICATION

- 1 • mélanger légèrement **webercolor evolution** avec une truelle pour le rendre plus maniable et faciliter son application
- 2 • étaler **webercolor evolution** 1 à 2 m² par application et lisser en diagonal avec une taloche à joints semelle caoutchouc. Veiller à remplir complètement les joints
- 3 • nettoyer immédiatement après l'application du joint, avec une éponge humide ou avec une taloche éponge de nettoyage, fréquemment rincer, avant durcissement des joints

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

seau de 3 kg (palette filmée complète de 120 seaux soit de 360 kg)

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur : noir, anthracite, ciment, beige, blanc, azul, coffee, wengue, girassol, diamante negro

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 26/04/2023
www.fr.weber

