



Conditionnements disponibles : 0,5L et 2L



PEINTURE BOIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Microporeuse.

Protège et décore.

Résiste aux U.V. et aux Intempéries.

Aspect Satin

MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant application.

Dilution : Brosse rouleau 0 à 5%. Sur support brut en première couche, diluer de 5 à 10 % pour une parfaite adhérence. Pistolet 5-10%.

Diluant et nettoyage : Eau

Nombre de couches : 2 ou 3 selon le résultat désiré.

Séchage : 1 heure. Recouvrable : 2 heures.

Rendement : 7 à 11 m²/L selon le support à traiter.

TEINTES

Blanc, Noir, Rouge Basque, Vert Basque, Ivoire, Brun, Gris Anthracite, Gris Argent et de nombreuses autres teintes disponibles en machine à teinter.

NORMES

AFNOR NFT 36-005 famille 1 classe 7b2