



Conditionnements disponibles : 0,5L et 2L



PEINTURE FER

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Microporeuse.

Protège et décore.

Résiste aux U.V. et aux Intempéries.

Aspect Brillant

MISE EN OEUVRE

Après ouverture, retirer l'éventuelle peau qui se serait formée en surface puis bien remuer avant application.

Dilution : Brosse rouleau 0 à 5%. Pistolet 8-10%.

Diluant et nettoyage : White spirit

Nombre de couches : 2 de 40 microns secs chacune.

Séchage : 6 heures. Recouvrable : 24 heures.

Rendement : 9 à 12 m²/L selon le support à traiter.

TEINTES

Blanc, Noir, Rouge Basque, Vert Basque, Brun, Gris Anthracite, Gris Argent.

Et de nombreuses autres teintes disponibles en machine à teinter.

NORMES

AFNOR NFT 36-005 famille 1 classe 4a