



KNAUF Thane Sarking PF

Panneau isolant en polyuréthane pour application sur toitures en pente

Description du produit

KNAUF Thane Sarking PF est un panneau isolant conforme à la norme NF EN 13165 composé d'une âme en mousse de polyuréthane de type PIR et de deux parements de surfaces multicouches composites kraft anti-glisses et quadrillés.

Documents de référence

- Norme NF EN 13165+A2
- DoP n° 4091-KNAUF-Thane-Sarking_2023-11-28
- Certificat ACERMI 23/007/1652 (document en attente de publication)
- FDS KNAUF Thane
- Mise en œuvre conformément à l'ETN

Domaine d'emploi

- Isolation thermique par l'extérieur en support de couverture ventilées des toitures en pente, selon le procédé « Sarking » sur support continu, des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, Établissements Recevant du Public ou bâtiments tertiaires :
 - Locaux à faible ou moyenne hygrométrie,
 - En climat de montagne, jusqu'à une altitude de 2000 m,
 - En climat de plaine, jusqu'à une altitude de 900 m.

Il s'emploie en un ou deux lits posés sur un parement formant plafond et fixé dans les éléments porteurs de la charpente d'entraxe maximal 1 m, en travaux neufs et en rénovation.

Stockage

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec.

KNAUF THANE SARKING PF

Panneau isolant en polyuréthane pour application sur toitures en pente



Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Norme/Référentiels
Longueur L	mm	1200 ± 3	NF EN 822
Largeur l	mm	1000 ± 3	NF EN 822
Tolérance d'épaisseur (80 à 160 mm)	-	T(2)	NF EN 823
Type de bords	-	Rainurés Bouvetés 4 côtés, RB4	NF EN 13165
Contrainte en compression à 10 %	kPa	≥ 150	NF EN 826
Fluage en compression	-	CC(1.5/1/10)50	NF EN 1606
Variation dimensionnelle résiduelle à 20 °C après stabilisation à 80 °C	%	≤ 0,3	Guide UEAtc §4.31
Conductivité thermique λ	W/(m.K)	0,022	NF EN 12667 / NF EN 12939
Transmission de la vapeur d'eau	m ² .h.Pa/mg	Z45 à 200	NF EN 12086
Code de désignation	-	PU-EN13165-T2-CS(10)150-CC(1.5/1/10)50-Z45à200	NF EN 13165

Gamme de produits

Désignation	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Epaisseur [mm]	Résistance thermique [m ² .K/W]	Conditionnement [pièces/paquet]
KNAUF Thane Sarking PF	Hors tout : 1200 Utile : 1190	Hors tout : 1000 Utile : 990	80	3,65	6
			90	4,10	5
			100	4,55	5
			110	5,00	4
			120	5,50	4
			132	6,05	3
			160	7,30	3

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.