




AMF TOPIQ® Efficient Pro

- AMF TOPIQ® Efficient Pro est une dalle en laine de roche très légère offrant une surface moderne et épurée.
- Excellente absorption acoustique (1,00 α_w)
- Excellente réflexion de la lumière (88%)
- ISO 4
- Idéal pour les espaces de travail, les salles de classe, d'apprentissage et garages souterrains



Détails de bord Détails de bord additionnels disponibles sur demande		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Épaisseur (mm)		20	20	20														
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles disponibles sur demande		600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Système		Apparent et démontable - Système C																
Poids		3.1 kg / m ²																
Couleur		Blanc																
Absorption acoustique		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ en accord avec EN ISO 11654 - Classe A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fréquence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.95 en accord avec ASTM C 423			Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00												
Atténuation latérale		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB en accord avec EN ISO 717-1																
Réduction sonore		EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB en accord avec EN ISO 717-1																
Réaction au feu		Euroclasse A1 en accord avec EN 13501-1																
Réflexion de la lumière		88%																
Résistance à l'humidité		100% RH																
Salle blanche		ISO 4 en accord avec EN ISO 14644-1																
Qualité de l'air		 A	 E1	 IAC														
Entretien																		
Durabilité		 EN ISO 14021 28.4%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132														

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.