



# KNAUF PROPLAK SNOW 1H.FR

Fiche Technique Produit

2023-06

## KNAUF PROPLAK SNOW 1H

Enduits – Knauf Proplak Snow 1H

### Description du produit

Knauf Proplak Snow 1H est un enduit de jointement pour plaques de plâtre à utiliser en application manuelle de type 3B. Il peut être utilisé en mur ou bien en plafond et est conforme à la norme NF EN 13963 :2014.

### Documents de référence

Norme : NF EN 13963 :2014.

DOP : N° 4091\_PROPLAK-SNOW-1H\_2023-14-03

Mise en œuvre conformément à :

NF DTU 25.41 – NF DTU 25.42.

### Domaine d'emploi

Knauf Proplak Snow 1H est destiné à la réalisation des joints en mur et en plafond.

Knauf Proplak Snow 1H peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux intérieurs de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA, EB.

# KNAUF PROPLAK SNOW 1H

ENDUITS – KNAUF PROPLAK SNOW



## Caractéristiques techniques

| Propriétés                                | Unités                   | Valeurs      | Normes          |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Type d'enduit                             | -                        | 3B – A prise | NF EN 13963     |
| Température d'utilisation                 | °C                       | > 5          | -               |
| Ratio eau/poudre                          | L d'eau par kg de poudre | 0.65         | -               |
| Temps d'utilisation                       | H                        | 1*           | -               |
| Temps de redoublement                     | H                        | 2*           | -               |
| Type d'application                        | -                        | Manuelle     | -               |
| Surface enduisable pour un sac de 25kg    | m²                       | Env.75       | -               |
| Réaction au feu Euroclasse                | -                        | A1           | NF EN 13501-1   |
| Couleurs                                  | -                        | Blanc neige  | -               |
| Emission COV                              | %                        | < 0,1        | NF EN ISO 16000 |
| Emission de formaldéhyde                  | -                        | Conforme     | NF EN ISO 16000 |
| Emission métaux lourds et autres éléments | -                        | Conforme     | NF EN ISO 16000 |
| Emission de chlorure de vinyl             | mm                       | Conforme     | NF EN ISO 16000 |
| Emission dans l'air intérieur             | -                        | A+           | -               |
| Stockage                                  | Mois                     | 9**          | -               |

\*Variable selon les conditions de température, d'hygrométrie et de ventilation du chantier.

\*\*A conserver dans un local protégé à l'abri du soleil et des intempéries.

## Conditionnement

| Référence commerciale | Code article | Masse par unité (kg) | Nombre d'unité par palette |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| KNAUF PROPLAK SNOW 1H | 794551       | 25                   | 42                         |

### Knauf

Zone d'Activités – Rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
[www.knauf.fr](http://www.knauf.fr)

SUPPORT TECHNIQUE  
Tél : 0 809 404068  
[stk@knauf.com](mailto:stk@knauf.com)

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.