









FORMATO/ <i>FORMAT</i>	33,3X100
ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR</i>	7
PRODUCTO/ <i>PRODUCT / PRODUIT</i>	33,3X100 LINGTON PERLA
TIPO/ <i>KIND / TYPE</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED / ÉMAILLÉ</i>
GRUPO/ <i>GROUP / GROUPE</i>	BIII - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO L
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX L
 NORMATIVE APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEXE L

ENSAYOS/ <i>TESTS / TEST</i>	RESULTADOS/ <i>RESULTS / RÉSULTATS</i>
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL <i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	DIMENSIONES <i>DIMENSIONS</i> CUMPLE CON LA NORMA <i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES ET QUALITÉ DE LA SURFACE	<i>DIMENSIONS</i> CONFORME
 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA <i>UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i> UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	VALOR MEDIO (%) <i>AVERAGE VALUE (%)</i> 16% VALEUR MOYENNE (%)
 UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</i> N/mm ² UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE UNE-EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION	FUERZA DE ROTURA <i>BREAKING STRENGTH (N)</i> 200-600 N <i>CHARGE MÉCANIQUE (N)</i> RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²) 15-25 N/mm ² <i>RÉSISTANCE À LA FLEXION</i>
 UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO <i>UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i> UNE-EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RESULTADO <i>RESULT</i> RESISTE <i>RESISTS</i> RÉSULTAT <i>RÉSULTAT</i> CONFORME
 UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE UNE-EN-ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RESULTADO <i>RESULT</i> RESISTE <i>RESISTS</i> RÉSULTAT <i>RÉSULTAT</i> CONFORME
 UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA <i>UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i> UNE-EN ISO 10545-13 RÉSISTANCE CHIMIQUE	CLORURO AMÓNICO <i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i> A CHLORURE AMMONIÉ HIPOCLORITO SÓDICO <i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i> A HYPOCHLORITE SODIUM ÁCIDO CLORHÍDRICO <i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i> CUMPLE CON LA NORMA <i>ACIDE CHLORIQUE</i> <i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> CONFORME ÁCIDO CÍTRICO <i>CITRIC ACID 100 g/l</i> CUMPLE CON LA NORMA <i>ACIDE CITRIQUE</i> <i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> CONFORME HIDRÓXIDO POTÁSICO <i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i> HYDROXIDE POTASSIQUE
 UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i> UNE-EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TÂCHES	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO <i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i> 5 OXYDE VERT À L'HUILE LÉGER SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO <i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i> 5 SOLUTION ALCOOLIQUE D'IODE ACEITE DE OLIVA <i>OLIVE OIL</i> 5 L'HUILE D'OLIVE

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

