









FORMATO/ <i>FORMAT</i>	31,6X60
ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR</i>	9
PRODUCTO/ <i>PRODUCT / PRODUIT</i>	31,6X60 COOL GREY
TIPO/ <i>KIND / TYPE</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED / ÉMAILLÉ</i>
GRUPO/ <i>GROUP / GROUPE</i>	BIII - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO L
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX L
 NORMATIVE APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEXE L

ENSAYOS/ <i>TESTS / TEST</i>	RESULTADOS/ <i>RESULTS / RÉSULTATS</i>
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL <i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	DIMENSIONES <i>DIMENSIONS</i> CUMPLE CON LA NORMA <i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES ET QUALITÉ DE LA SURFACE	DIMENSIONS <i>DIMENSIONS</i> CONFORME
 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA <i>UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i> UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	VALOR MEDIO (%) <i>AVERAGE VALUE (%)</i> 16% VALEUR MOYENNE (%) <i>VALEUR MOYENNE (%)</i>
 UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</i> UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE <i>UNE-EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION</i>	FUERZA DE ROTURA <i>BREAKING STRENGTH (N)</i> 600-900 N <i>CHARGE MÉCANIQUE (N)</i> RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm2)</i> 15-25 N/mm ² <i>RÉSISTANCE À LA FLEXION</i>
 UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO <i>UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i> UNE-EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RESULTADO <i>RESULT</i> RESISTE <i>RÉSULTAT</i> CONFORME
 UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO <i>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE</i> UNE-EN-ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RESULTADO <i>RESULT</i> RESISTE <i>RÉSULTAT</i> CONFORME
 UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA <i>UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i> UNE-EN ISO 10545-13 RÉSISTANCE CHIMIQUE	CLORURO AMÓNICO <i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i> A <i>CHLORURE AMMONIÉ</i> HIPOCLORITO SÓDICO <i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i> A <i>HYPOCHLORITE SODIUM</i> ÁCIDO CLORHÍDRICO <i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i> CUMPLE CON LA NORMA <i>ACIDE CHLORIQUE</i> <i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> CONFORME ÁCIDO CÍTRICO <i>CITRIC ACID 100 g/l</i> <i>ACIDE CITRIQUE</i> HIDRÓXIDO POTÁSICO <i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i> <i>HYDROXIDE POTASSIQUE</i>
 UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i> UNE-EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TÂCHES	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO <i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i> 5 <i>OXYDE VERT À L'HUILE LÉGER</i> SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO <i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i> 5 <i>SOLUTION ALCOOLIQUE D'IODE</i> ACEITE DE OLIVA <i>OLIVE OIL</i> 5 <i>L'HUILE D'OLIVE</i>

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

