



Conditionnements disponibles : 0,5L et 2L



PEINTURE BOIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Microporeuse.
Protège et décore.
Résiste aux U.V. et aux Intempéries.
Aspect Satin

MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant application.
Dilution : Brosse rouleau 0 à 5%. Sur support brut en première couche, diluer de 5 à 10 % pour une parfaite adhérence. Pistolet 5-10%.
Diluant et nettoyage : Eau
Nombre de couches : 2 ou 3 selon le résultat désiré.
Séchage : 1 heure. Recouvrable : 2 heures.
Rendement : 7 à 11 m²/L selon le support à traiter.

TEINTES

Blanc, Noir, Rouge Basque, Vert Basque, Ivoire, Brun, Gris Anthracite, Gris Argent et de nombreuses autres teintes disponibles en machine à teinter.

NORMES

AFNOR NFT 36-005 famille 1 classe 7b2