

SX735

SATURATEUR TERRASSES

PROTECTION HAUTE DURABILITE

**FORTE RÉSISTANCE
AUX TACHES ET AUX INTEMPERIES**

ANTIGLISSE, SUR BOIS SEC OU HUMIDE

**APPLICATION FACILE
AU ROULEAU SANS ESSUYAGE**

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Transparent MAT, aspect naturel

Viscosité : fluide

Densité : 1,00 +/- 0,02

Extrait sec % : 17x% +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Acrylique micro pénétrant

Pigments : Oxydes de fer

Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Utilisation : Extérieur

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 5L - 10L

Stockage :

Conditions : 10°C < T°C < 25°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Rouleau, pinceau

Consommation : 10 à 14 m² /L par couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 2h.

Recouvrable : 4h.

Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement après usage

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

CONSEIL PRO :

Laisser exposer les bois neufs quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.



ASPECT MAT

FONCTIONS

SX735 est un saturateur destiné à tous les bois extérieurs horizontaux : terrasses, escaliers, abords de piscine, caillebotis, balustrades...

Il s'utilise sur les essences de bois utilisées en extérieur : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés...

Sa formule à base d'huiles végétales et résines modifiées biosourcées, en phase aqueuse, pénètre et nourrit le bois en profondeur pour le protéger durablement des UV, des intempéries et des taches.

Sa formule offre une excellente résistance aux taches et un pouvoir antiglisse sur terrasses et abords de piscine : Testé selon XP CEN/TS 16165 pied nu.

Son très bel aspect MAT met en valeur le veinage et permet de préserver l'aspect naturel du bois. Il s'applique facilement sans essuyage à la brosse ou au rouleau et ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

Ce saturateur est un vrai produit de rénovation de terrasses en phase aqueuse.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. **L'aspect laiteux dans le pot et à l'application disparaît lors du séchage.** Appliquer entre 10°C et 25°C, par temps sec et pas par grand vent.

• PREPARATION DES BOIS

Les bois doivent être nus, propres et secs.

Si les bois sont **grisaillés**, les **dégriser avec le dégriseur AX Net**, si ils sont encrassés, les nettoyer à l'aide de l'AX Clean. **Attendre 48h après le rinçage pour appliquer une finition.**

Sur bois anciennement lasurés ou peints, poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.

Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.

Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.

Bois neufs ou remis à neufs, les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement. Les bois utilisés en terrasse doivent être naturellement durables ou avoir subi un traitement classe 4.

La teinte et l'aspect dépendent de l'essence de bois, faire un essai préalable.

• APPLICATION

Appliquer deux couches régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poil ras 3-5mm) en respectant les temps de séchage.

Ne pas essuyer.

• ENTRETIEN

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.

Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur.

Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.