

CALIX HL5 Grise

Chaux Hydraulique HL5

Production

Usine d'Izaourt (65)

Description

CALIX est conforme à la Norme des chaux de construction EN 459-1.

La chaux CALIX est blanche, elle permet la réalisation de nombreux travaux d'enduits. Réalisée avec une adjuvantation spécifique, CALIX est spécialement formulée pour un passage machine aisé.

CALIX, convient parfaitement aux Sous-enduits montage de pierres dures ou de briques.

Conditionnement

Sac de 25kg – 56 sacs / palette (1,4T)

Big Bag – 1,25T / Palette

Vrac

Conservation

6 mois à partir de la date de fabrication



Les + Produit

- Chaux polyvalente
- Maniable et onctueuse grâce à son adjuvantation spécifique
- Chaux adaptée à la rénovation et au neuf















Propriété

La chaux CALIX combinent les avantages de ses 3 composants (chaux naturelle, liant hydraulique et premix adjuvant) :

- Un passage machine aisé
- Des échanges gazeux à l'intérieur des murs, grâce à la chaux qu'ils contiennent
- Produit onctueux et gras, facile à mettre en œuvre
- Un talochage aisé grâce à la grande maniabilité des mortiers
- Permet d'éviter le bâtardage sur le chantier, en favorisant l'obtention d'un mortier traditionnel
- Une excellente adhérence au support



Dosages

		Chaux	Sable sec	Eau
Montage Briques 400kg/m ³		 25kg	6,5X  10L	16L
Pose de tuiles 350kg/m ³		 25kg	7X  10L	14L
Enduits Manuel Support neuf (bloc / briques)	Gobetit 500kg/m ³	 25kg	4,5X  10L	14L
	Corp d'enduit 400kg/m ³	 25kg	6,5X  10L	14L
	Finition 300kg/m ³	Renocal  25kg	8,5X  10L	14L
Enduits Mécanique Support neuf (bloc / briques)	1ère Couche 400kg/m ³	 25kg	6,5X  10L	14L
	2ème Couche 300kg/m ³	Renocal  25kg	8,5X  10L	14L

Applications

- Réalisation d'enduits passage machine (D.T.U. 26.1)
- Réalisation d'enduits application manuelle (D.T.U. 26.1)
- Rejointoiement (pierre dure uniquement) (D.T.U. 20.1)
- Colombage et banchage chaux-chanvre
- Montage de briques et blocs réalisables (D.T.U. 20.1)

Conseils d'utilisation

- Travailler entre 8° et 30°C
- Protéger les supports enduits pendant et après l'application lors de températures extrêmes pour ne pas altérer la prise
- Protéger du soleil et du vent par une bâche ou un filet de protection
- Stocker les sacs dans un lieu sec et ventilé, 1 an après la date de fabrication indiquée sur les sacs
- Suivre les recommandations propres à chaque utilisation
- Humidifier le mur à refus la veille de l'application
- Toujours travailler sur des supports propres (dépoussiérés et sans tâche)

Tableau de performances

		Unités	Caractéristiques moyennes*
		CALIX	
Surface Blaine	Cm ² /g		7 700
Résistances mécaniques à 28j	MPA		>5
Temp de prise	mn		>200

Supports non admis

- Ne pas réaliser de béton armé
- Ne pas appliquer sur supports contenant du plâtre ou salpêtré

Les indications et informations sur les caractéristiques de nos produits, publiées sur la base de nos connaissances technologiques les plus avancées, ne constituent pas une garantie de l'ouvrage final. Il appartiendra donc à l'utilisateur, sous sa responsabilité, de vérifier que les produits sont compatibles avec la destination prévue et qu'ils sont utilisés selon les règles de l'art, dans le souci de ne pas en altérer les qualités.