

RENOCAL HL 5 Blanche

Chaux Hydraulique Naturelle NHL 5

Production

Usine d'Izaourt (65)

Description

RENOCAL est conforme à la Norme des chaux de construction EN 459-1.

La chaux RENOCAL est blanche, elle permet la réalisation de nombreux travaux d'enduits. Réalisée avec une adjuvantation spécifique, RENOCAL est spécialement formulée pour un passage machine aisé.

RENOCAL, d'une blancheur élevée, convient parfaitement aux enduits de finition et rejointoiements de pierres dures. Cette chaux se colore facilement à l'aide de pigments ou des sables locaux.

Conditionnement

Sac de 25kg – 56 sacs / palette (1,4T)

Big Bag – 1,25T / Palette

Vrac

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication

Fiche Produit



Les + Produit

- Blancheur extrême
- Maniable et onctueuse grâce à son adjuvantation spécifique
- Passage en machine facilité
- Chaux adaptée à la restauration au neuf

Propriété

La chaux RENOCAL combinent les avantages de ses 3 composants (chaux naturelle, liant hydraulique et premix adjuvant) :

- Un passage machine aisé
- Des échanges gazeux à l'intérieur des murs, grâce à la chaux qu'ils contiennent
- Produit onctueux et gras, facile à mettre en oeuvre
- Un talochage aisé grâce à la grande maniabilité des mortiers
- Permet d'éviter le bâtardage sur le chantier, en favorisant l'obtention d'un mortier traditionnel
- Une excellente adhérence au support



Dosages

		Chaux	Sable sec	Eau
Montage Briques 400kg/m ³		 6,5X 	16L	
Rejointoiement 350kg/m ³		 7X 	14L	
Pose de tuiles 350kg/m ³		 7X 	14L	
Enduits Manuel Support neuf (bloc / briques)	Gobetit 500kg/m ³	Calix  4,5X 	14L	
	Corp d'enduit 400kg/m ³	Calix  6,5X 	14L	
	Finition 300kg/m ³	 8,5X 	14L	
Enduits Mécanique Support neuf (bloc / briques)	1ère Couche 400kg/m ³	Calix  6,5X 	14L	
	2ème Couche 300kg/m ³	 8,5X 	14L	

Application

- Réalisation d'enduits passage machine (D.T.U. 26.1)
- Réalisation d'enduits application manuelle (D.T.U. 26.1)
- Rejointoiement (pierre dure uniquement) (D.T.U. 20.1)
- Colombage et banchage chaux-chanvre
- Montage de briques et blocs réalisables (D.T.U. 20.1)

Conseils d'utilisation

- Travailler entre 8° et 30°C
- Protéger les supports enduits pendant et après l'application lors de températures extrêmes pour ne pas altérer la prise
- Protéger du soleil et du vent par une bâche ou un filet de protection
- Stocker les sacs dans un lieu sec et ventilé, 1 an après la date de fabrication indiquée sur les sacs
- Suivre les recommandations propres à chaque utilisation
- Humidifier le mur à refus la veille de l'application
- Toujours travailler sur des supports propres (dépoussiérés et sans tâche)

Tableau de performances

		Caractéristiques moyennes*
Unités		RENOCAL
Blancheur	L	94
Surface Blaine	Cm ² /g	7 700
Résistances mécaniques à 28j	MPA	>5
Temp de prise	mn	>120

Supports non admis

- Ne pas réaliser de béton armé
- Ne pas appliquer sur supports contenant du plâtre ou salpêtré

Les indications et informations sur les caractéristiques de nos produits, publiées sur la base de nos connaissances technologiques les plus avancées, ne constituent pas une garantie de l'ouvrage final. Il appartient donc à l'utilisateur, sous sa responsabilité, de vérifier que les produits sont compatibles avec la destination prévue et qu'ils sont utilisés selon les règles de l'art, dans le souci de ne pas en altérer les qualités.