

# Glasroc® X 13

La plaque de plâtre 3 en 1  
pour l'extérieur  
en construction bois



**Écran thermique**




**Pare-pluie rigide**



**Voile de stabilité**



**Bande d'étanchéité  
Glasroc® X sealing  
tape black 100mm**



- ✓ Imperméabilité à l'eau
- ✓ Très bonne résistance à l'humidité, aux UV et au vieillissement
- ✓ Produit conformable
- ✓ Découpe facile

- ✓ Écran thermique garantissant une stabilité au feu Eo-->i 30 (conformément à l'appréciation de laboratoire CSTB n°AL23-350)
- ✓ Forte résistance à l'environnement extérieur (exposition possible aux intempéries et aux UV jusqu'à 6 mois avant pose du bardage)
- ✓ Résistance élevée aux chocs
- ✓ Solution légère et facile à découper
- ✓ Jointoiement facile avec la bande d'étanchéité Glasroc® X sealing tape black
- ✓ Résistance aux termites et aux moisissures.

**Domaine d'application :**

Plaque idéale pour la protection de façades de constructions à ossature bois (NF DTU 31.2 et NF DTU 31.4), notamment en cas d'incendie extérieur et d'intempéries

Cette solution est également adaptée pour la réalisation de logements collectifs et d'ERP en ossature bois (hôpitaux, écoles, piscines, bureaux, commerces, hôtels, soumis à l'IT249).



**Plaque de plâtre haute performance hydrofugée et renforcée avec un voile de verre de type GM-FH1 selon la norme européenne EN 15283-1.**

**Caractéristiques techniques :**

- ✓ Plaque de plâtre polyvalente à bords droits
- ✓ Référence de norme européenne : EN 15283-1 : 2008 + A1: 2009
- ✓ Sd : 0,23
- ✓ Réaction feu : A1
- ✓ Étanchéité à l'eau: W1
- ✓ Tenue aux UV : 5 000 h (vieillessement conforme aux DTU 31.4)
- ✓ Numéro de DOP : Glasroc® X PV- 34/2016-Fr
- ✓ Produit bénéficiant d'une ETPM

**RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT**

| PLAQUE    | EAN           | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Poids au m <sup>2</sup> | Conditionnement    | Délai      |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|
| H97603000 | 3496250454552 | 12,5           | 1200         | 3000          | 10,5 ( ± 0,5)           | Pile de 40 plaques | À demander |
| H97613000 | 3496250464629 | 12,5           | 1250         | 3000          | 10,5 ( ± 0,5)           | Pile de 40 plaques | À demander |
| BANDE     | EAN           | Longueur (m)   |              |               | Conditionnement         |                    | Délai      |
| H97640001 | 3496250462595 | 25             |              |               | carton de 6 rouleaux    |                    | À demander |