

IMPERMÉABILISATION

■ ENDUIT BITUMEUX
D'IMPERMÉABILISATION

LES + PRODUIT

- ▶ Protection des fondations et parties enterrées sur sous-enduit
- ▶ Collage des isolants

CONSOMMATION

- ▶ Collage des isolants : 0,5 à 1 kg/m²
- Protection des surfaces : 1,5 à 2 kg/m² pour 2 couches

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 5 kg
- ▶ Seau de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

203
LANKOBLACK PÂTEUX +

DESCRIPTION

- Emulsion de bitume en phase aqueuse.
- Après séchage, elle constitue une barrière imperméable qui protège les matériaux sur lesquels elle est appliquée.

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection des fondations et parties enterrées sur sous-enduit
- Protection des matériaux enterrés (béton, brique, parpaing, bois)
- Collage des matériaux isolants (polystyrène expansé, fibre de verre, laine de roche, mousse de verre)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : pâteux
- Couleur : noir
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05
- Extrait sec : 49% à 55%
- Temps de séchage : 10 à 24h à 20°C selon la porosité du support et les conditions climatiques
- Taux de COV : 29g/l < 140g/l max (directive 2004/42/CE)

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Application sur un béton d'au moins 7 jours d'âge.
- Élimination des parties friables et non adhérentes.
- Nettoyage de toutes traces de boue, poussière, corps gras, laitance et produits de démoulage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser la pâte par brassage (sauf dans le cas de collage d'isolants).

■ APPLICATION DU PRODUIT

Collage des isolants

- Appliquer 203 LANKOBLACK PÂTEUX + à la truelle en plots tous les 10 à 40 cm, ou en bandes espacées de 10 cm, ou par beurrage de toute la surface.
- Appuyer fermement sur le panneau isolant pour le fixer solidement à son support.
- Si besoin, étayer les panneaux pendant toute la durée du séchage.

Protection des fondations et des surfaces

- Appliquer le 203 LANKOBLACK PÂTEUX + en deux couches croisées, à la brosse ou à la truelle, en s'assurant que chaque couche soit parfaitement uniforme et continue.
- Attendre le séchage de la première couche avant d'appliquer la deuxième.

■ NETTOYAGE DES OUTILS

- à l'état pâteux : à l'eau
- à l'état sec : au white spirit ou au nettoyeur Sikadur®

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard.
- Ne pas appliquer sur support gelé et non absorbant.
- Ne pas remblayer avant séchage complet.
- Protéger des chocs.
- Ne pas utiliser pour le collage d'isolant en sous face, ni pour le collage de matériaux en polystyrène extrudé.
- Ne pas utiliser pour le collage de panneaux I.T.E. ou de panneaux isolant lourds.
- Collage d'isolant léger sauf contre-indication du fournisseur d'isolant.
- Ne pas laisser le revêtement exposé au rayonnement solaire.
- Utiliser 203 LANKOBLACK PÂTEUX + conformément aux règles du DTU 20.1 concernant le traitement des maçonneries enterrées.
- 203 LANKOBLACK PÂTEUX + n'est pas destiné à s'opposer à l'eau sous pression.
- Ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants.
- Ne pas stocker au soleil.
- Ne peut être appliqué sur des murs de 1^{ère} catégorie conformément au DTU 20.1.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle/nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité, des vêtements de protection couvrants.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : Sika France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2025

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

Sika France SAS

84 rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO