



Enduit à joint pour pièces humides

## PLACOJOINT® PR HYDRO 25KG

Enduit poudre à prise rapide (1 heure) hydrofugé pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre en locaux humides, et permettant un redoublement des joints dans les 2 heures, indépendamment des conditions climatiques.



### Bénéfices

• **Productivité chantier**

Facile à poncer

• **Pièces humides**

Identifiable avec sa couleur verte

### Description

Largeur	0,35 m
Type de colle	Poudre

### Caractéristiques techniques

#### Général

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

#### Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

### Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Étiquette Sanitaire	A+

### Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

### Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, platoir
Consommation minimum	330 g/m <sup>2</sup>
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	2 heures

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A81350036	Placojoint® PR Hydro 25kg 36sc	3496250308015	Palette de 36 sacs	25	J+5/6