Expert de l’étanchéité depuis 1957

WATERPROOF IMPERMEABILISANT TRANSPARENT

Imperméabilisant à base de résine silane / siloxane en phase aqueuse



DESTINATIONS

- Imperméabilise les façades ou toitures poreuses contre les agressions climatiques (pluie, gel…) et leurs conséquences (tâches d’humidité, fissures, infiltrations, mousses, salissures…)
- Idéal pour les matériaux poreux non peints en façade (briques, pierres naturelles ou reconstituées, mortier de ciment, crépi hydraulique) et toiture (tuile, terre cuite).
  Pour tout autre support, consulter notre service technique

BÉNÉFICES

- **Effets perlants**
- **Conserve l’aspect naturel de la pierre**
- **Aide à lutter contre le développement des moisissures**
- **Formule base aqueuse sans odeur – sans solvant**

- **100% invisible.** Conserve l’aspect naturel du support
- Evite l’apparition des mousses et lichens
- **Non filmogène** ; laisse respirer le support
- Restaure les propriétés isolantes des murs
- Performance longue durée
- Evite les méfaits du gel

CARACTERISTIQUES	
Conditionnement	Seaux plastique de 5L
Couleur	Transparent (laiteux à l’application)
Temps de séchage	2h hors pluie
Température d’application	+5°C à +30°C
Stockage	12 mois dans un endroit sec à l’abri du gel
Matériel	Pinceau ou rouleau (type lasure) ou pulvérisateur basse pression.
Rendement	4 m^2/L
Nettoyage des outils	Nettoyage des outils et des mains à l’eau

MISE EN OEUVRE

Préparation :

- Le support doit être sain, propre, sec et non peint.
- Éliminer les dépôts verdâtres et les lichens avec le traitement RUBSON anti dépôts verts puis rincer avec un nettoyeur haute pression.
- Traiter les fissures supérieures à 0.4 mm avec le mastic RUBSON multifonctions translucide.
- Traiter les joints de fractionnement, de dilatation avec le mastic RUBSON FT 101.

Application :

- Bien agiter pendant 30 secondes le produit avant application.
- Appliquer au pulvérisateur basse pression ou au rouleau (type lasure) ou encore au pinceau en 1 à 2 passes maximum successives sans attendre le séchage des passes précédentes et en évitant la saturation totale du support.
- Eliminer tout surplus immédiatement après application.
- Procéder par bandes d’un mètre de large en croisant régulièrement l’application et débuter l’imprégnation par le bas du support.
- Ne pas appliquer à une température inférieure du support à +5°C ou supérieure à +30°C ni sur support humide ou risque de pluie.

Consommations :
Support peu poreux : 0.25 L/m²
Support poreux : 0.75 L/m²

Temps de séchage :
2H hors pluie.

Matériels d’usage :
Pinceau ou rouleau (type lasure) ou pulvérisateur basse pression.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Lors de l’application du produit, protéger des éclaboussures les surfaces environnantes (sols, carrelage, vitre, plante…)
Sur surface claire, faire un essai préalable sur une surface réduite afin de vérifier l’aspect esthétique attendu.

Entretien :
Procéder à une couche de rappel tous les 4-5 ans après nettoyage avec un détergent, rinçage et séchage de 24H.
Recouvrable par peinture (faire essai préalable) sauf à base de chaux.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
245, Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-06T15:38:14.514Z