

weberniv poly

Ragréage fibré P4S polyvalent



BVCert. 6190811

DOMAINE D'UTILISATION

- Ragréage et lissage des sols intérieurs et extérieurs neufs ou anciens avant la pose de revêtements dans les locaux à sollicitations faibles, modérées ou fortes (P2 à P4S).
- En extérieur, le support doit présenter une forme de pente de 1,5 %.

SUPPORTS

- Chape ciment, dalle béton, éléments en béton préfabriqués, béton allégé, plaques de plâtre cartonnées pour le sol*
- Chape asphalte, panneaux bois (CTBX, CTBH), parquet à lames rigides, carrelage, dalle en plastique rigide, peinture**
- Terre cuite poncée, chape anhydrite***
- Support ciment présentant des traces résiduelles de colle : acrylique*, Néoprène*, bitumineuse** ou époxy**
- Planchers chauffants eau et réversible.

* Après primaire **weberprim RP** ou **weberprim universel**.

** Après primaire **weberprim universel**.

*** Après primaire **weberprim RP**.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

De 3 à 30 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Carrelages, moquettes, sols souples, parquets collés ou flottants, peinture de sol, béton ciré

LIMITES D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur :

- sols mouillés en permanence
- sols soumis à des remontées d'humidité (dans ce cas prévoir une barrière époxy **weberprim époxy barrière**)
- sols friables ou instables
- sols industriels

Ne peut être laisser nu (sauf pièces annexes : buanderies, caves...)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- Les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- Les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits



25kg

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberprim époxy rapid

weberprim époxy

weber quartz

weberprim RP

weberprim universel

weberprim époxy barrière

PRODUITS

- ✓ Neuf et rénovation
- ✓ Pour tous types de locaux : P2 à P4S
- ✓ Jusqu'à 30 mm
- ✓ Intérieur / Extérieur
- ✓ Recouvrable par un carrelage après 24 heures
- ✓ Compatible plancher chauffant à eau

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Temps ouvert d'autolissant : 20 minutes
 - Durée pratique d'utilisation : 20 minutes.
 - Délai d'attente avant circulation piétonne : de 2 à 3 heures.
 - Délai pour ponçage éventuel : de 2 à 8 heures.
 - Séchage avant collage de revêtement :
 - Carrelages, moquettes : 24 heures,
 - Revêtement PVC : 24 à 48 heures,
 - Parquets collés : 2 à 4 jours,
 - Peinture de sol, béton ciré : 4 à 7 jours.
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

Composition

ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants, fibres synthétiques

Densité

1,1 (poudre)

Granulométrie

Jusqu'à 1,2 mm

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011

A+

AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés
- CE selon NF EN 13813

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF EN 13813

PERFORMANCES

- Classification selon NF EN 13813 : CT-C30-F6
- Classification : P4S
- Adhérence : >1,5 MPa
- Résistance en traction/flexion : 6 MPa
- Résistance en compression : 30 MPa
- Classement GEV-EMICODE : EC1 Plus
- Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- Classement de réaction et résistance au feu : E
- Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant et ne le remettre en service que 48 heures après la fin des travaux)
- Joints de dilatation ou de fractionnement : conformément aux CPT en vigueurs

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- Eliminer par grattage ou ponçage toute trace de peinture, plâtre, laitance de béton, colle, cire ou vernis
- Fixer les lames du parquet ou les panneaux de bois pour éviter tout mouvement
- Dépoussiérer par aspiration ou par balayage soigné
- Réservoir un joint périphérique de 5 mm environ qui sera

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

ensuite calfeutré avec un matériau compressible, dans tous les cas sur support bois, et sur les autres supports lorsque l'épaisseur de l'enduit est supérieure à 10 mm

- En cas de support poreux, appliquer au rouleau ou à la brosse une couche du primaire **weberprim RP** non dilué ou **weberprim universel**
- En cas de support fermé, appliquer au rouleau **weberprim universel**
- laisser sécher de 1 à 4 heures
- En cas de support soumis à des remontées capillaires, appliquer au rouleau ou à la raclette **weberprim époxy** barrière en 1 ou 2 couches (suivant l'outil utilisé) et saupoudrer à refus de **weber quartz**
- Consultez la fiche technique du primaire sélectionné
- Pour les supports anciens, se reporter aux pages Guide de choix, Conseils de pro et fiches Solutions chantiers concernées

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C

APPLICATION

- Gâcher weberniv poly à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min) à raison de 4,9 à 5,1 L d'eau par sac de 25 kg pendant au moins 1 minute pour obtenir une pâte fluide et homogène
- Laisser reposer 2 minutes, verser le ragréage gâché sur le sol
- Faire une 1ère passe tirée à zéro pour remplir les pores du support
- weberniv poly est autonivelant, régler l'épaisseur avec une lisseuse en inox ou un râteau. L'épaisseur minimale est de 3 mm
- En cas d'application d'une 2ème couche, l'appliquer dès que la 1ère a durci. En cas de délai supérieur à 12 heures entre les 2 couches, appliquer au préalable une couche de weberprim RP sur la 1ère passe
- L'épaisseur totale de weberniv poly ne doit pas excéder 30 mm
- Une fois le niveau souhaité atteint, pour obtenir une finition encore plus lisse, procéder au déboulage à l'aide d'un rouleau débuleur immédiatement après l'application

INFOS PRATIQUES

Unités de vente

Sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation

12 mois

Outilage

kit étalomètre **weberfloor**, lisseuse inox, rouleau débuleur, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet, seau doseur, seau de malaxage, rouleau (pour le primaire)

Consommation

environ 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur

Couleur

gris