

HPX



Une formulation innovante issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation.**



HUILE pour parquets bois durs et exotiques

- **Imprégnation hydrofuge anti-taches**
- **Préserve l'aspect naturel du bois**

CARACTÉRISTIQUES

Classification : AFNOR NFT36005 :
Famille 1 - Classe 4a

Aspect :

- produit liquide
- incolore mat, aspect très naturel

Viscosité : fluide

Densité : 0,88 +/- 0,03

Résine : uréthanes

Stockage : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTIONS

Imprégnation hydrofuge à base d'huiles naturelles et uréthanes.

Nourrit en profondeur et régénère les bois durs nécessitant un entretien régulier.

Protège contre les taches, la poussière et l'humidité. Préserve et valorise l'esthétique naturel du bois.

Huile destinée à être utilisée en intérieur uniquement : idéal pour parquets de pièces à vivre et pièces humides : salons, salle de bains...

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :

Préparation du support & mise en teinte

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Pour une mise en teinte sublimée (teinte classique, moderne ou effets décoratifs), utilisez le primaire 2en1 (fond dur+teinte).

Application

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer une couche régulière et garnie à la brosse ou au rouleau. Laisser pénétrer 20 minutes et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements circulaires uniformes. Pour faciliter l'essuyage, travailler par petites zones. Selon l'absorption du bois, il est possible d'appliquer une 2^{ème} couche au bout de 12 heures.

Ne pas imprégner un parquet à une température < 10°C.

Entretien

Ré-appliquer directement sur le parquet une couche d'huile à parquet. Bien frotter le bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit. La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des parquets, mais il est conseillé au minimum 2 fois par an.

Matériel

Application à la brosse / au spalter ou au rouleau (poils courts) et ré-essuyage au chiffon de coton.

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Recouvrable : 6 heures en essuyé
- Trafic léger : 24 heures
- Utilisation intensive : 3 jours

Rendement par couche

10 à 12 m² / litre

Nettoyage du matériel

white-spirit

Conseil Pro :

Pour faciliter le ré-essuyage, étape indispensable, travailler par petites surfaces.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Parquet : systèmes d'application

	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS, CIRES OU VITRIFIES
1 PREPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> Aplanir le parquet par ponçage (terminer par un ponçage au grain 100 ou 120 pour une belle finition). Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur puissant. 	<ul style="list-style-type: none"> Décrasser avec le Décarrassant DPX pour ne pas encrasser l'abrasif. Puis poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet dans le sens des fibres pour enlever toutes traces de cires ou d'anciens vitrificateurs. Terminer les bords et les angles avec une bordeuse, puis dépoussiérer soigneusement. <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> Décaper puis aplanir par ponçage.
2 OPTION TRAITEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Préventif insecticide : TX201 	<ul style="list-style-type: none"> Si les lames de parquet sont attaquées (trous d'insectes) en surface, traiter abondamment avec un produit insecticide : TX201
3 SECHAGE	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet : 48 heures. 	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet : 48 heures. <p>• Local bien ventilé</p>
4 REPARER	<ul style="list-style-type: none"> Reboucher les petits orifices du bois à l'aide de la pâte à bois PBX. 	
5 ISOLER & DECORER	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une couche de PX302 Primaire 2en1 pour réaliser 2 étapes en 1 : <ul style="list-style-type: none"> ISOLER : étape obligatoire pour les parquets en chêne ou châtaignier afin de bloquer les tanins et recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer et durcir les fibres du bois, TEINTER : décorer le parquet en choisissant parmi les teintes classiques, modernes et effets décoratifs OU rester en incolore pour préserver l'aspect naturel et réchauffer le bois. 	
6 SECHAGE	<ul style="list-style-type: none"> Séchage : 6 heures. Léger égrenage puis dépoussiérage à l'aspirateur. 	
7 FINITION & ENTRETIEN	<p>VITRIFIER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 2 couches régulières de vitrificateur avec égrenage entre couches et dépoussiérage soigneux à l'aspirateur. Ne pas dépasser 24 heures de séchage entre couches. Un trafic léger est possible après 24 heures de séchage. Attendre 5 à 6 jours pour un trafic intensif et ne pas traîner de meubles lourds les 10 premiers jours. L'entretien régulier avec le métallisant MPX permet de redonner tout son éclat au parquet et de prolonger la durée de vie du vitrificateur. <p>OU HUILER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 1 couche régulière et garnie d'huile. Laisser sécher 20 min. et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements circulaires & uniformes. Un trafic léger est possible après 24 h de séchage. Attendre 3 jours pour un trafic intensif. Entretien en appliquant directement une couche d'huile à parquet. Bien frotter le bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit. La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des parquets, mais il est conseillé au minimum 2 fois par an. <p>OU CIRER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 2 couches de cire avec séchage entre couches. Laisser sécher 1h puis lustrer au chiffon de laine Un trafic léger est possible après 6 h de séchage. Attendre 12 h pour un trafic intensif. Entretien en appliquant directement une couche de cire à parquet. Après plusieurs applications de cire, il est nécessaire d'éliminer les anciennes couches de cires avec le décrassant décireur DPX pour appliquer à nouveau 1 à 2 couches de cire parquet. 	