

PX302



Une formulation innovante issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation.**



PRIMAIRE fond dur + teinte

- **2 étapes en 1 :**
Isoler en bouchant les pores du bois **et** Teinter
- **Bloque les remontées de tanins :** indispensable en 1^{ère} couche sur bois tanniques
- **Durcit les fibres du bois et garantit l'adhérence de la finition**

CARACTÉRISTIQUES

Classification : AFNOR NFT36005 :
Famille 1 - Classe 4a

Aspect :

- produit liquide
- film sec incolore et teintes classiques / modernes / effets décoratifs (teintes miscibles entre elles)

Viscosité : fluide

Densité : 0,89 +/- 0,03

Résine : alkyde uréthane

Stockage : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTIONS

Fond dur teinté : une innovation produit qui permet de teinter votre parquet (teintes classiques, modernes ou effets décoratifs) et de durcir les fibres du bois tout en stabilisant les fonds. Bloqueur de tanins, il est indispensable en 1^{ère} couche sur bois tanniques et difficiles (chêne, châtaignier...).

Son application en 1^{ère} couche est recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer le support; rester en incolore pour préserver l'aspect naturel et réchauffer le bois.

Compatible avec toutes les finitions (vitricateurs, huiles, cires) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches.

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs

Préparation du support

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Application

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi.

Appliquer 1 couche régulière au spalter ou au rouleau. Procéder à un léger ponçage au papier de verre (grain 180-220) et dépoussiérer avant l'application de la finition choisie.

Pour obtenir une teinte plus dense, répéter l'opération.

Matériel

Application à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils courts).

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Sec au toucher : 3 heures
- Recouvrable / égrenable : 6 heures

Rendement par couche

10 à 12 m² / litre

Nettoyage du matériel

white-spirit

Conseil Pro :

Pour apprécier le rendu final, faites un essai au préalable sur une lame de parquet.

Pour obtenir un bel effet cérusé blanc ou bois vieilli (surtout sur les bois veinés : chêne, châtaignier, frêne...) :

1/ ouvrir les pores du bois : brosser dans le sens des fibres à l'aide d'une brosse dure (ex : acier laitonné) puis poncer pour lisser les fibres relevées (deux ponçages : grain 120 puis 180).

2/ appliquer le PX302 primaire 2en1 au spalter ou au rouleau (éventuellement essuyer au chiffon de coton dans les 5 minutes après l'application).

3/ Protéger le bois teinté en appliquant la finition de votre choix (vitricateur, huile ou cire).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Parquet : systèmes d'application

	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS, CIRES OU VITRIFIES
1 PREPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> Aplanir le parquet par ponçage (terminer par un ponçage au grain 100 ou 120 pour une belle finition). Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur puissant. 	<ul style="list-style-type: none"> Décrasser avec le Décarrassant DPX pour ne pas encrasser l'abrasif. Puis poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet dans le sens des fibres pour enlever toutes traces de cires ou d'anciens vitrificateurs. Terminer les bords et les angles avec une bordeuse, puis dépoussiérer soigneusement. <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> Décaper puis aplanir par ponçage.
2 OPTION TRAITEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Préventif insecticide : TX201 	<ul style="list-style-type: none"> Si les lames de parquet sont attaquées (trous d'insectes) en surface, traiter abondamment avec un produit insecticide : TX201
3 SECHAGE	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet : 48 heures. 	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet : 48 heures. <p>• Local bien ventilé</p>
4 REPARER	<ul style="list-style-type: none"> Reboucher les petits orifices du bois à l'aide de la pâte à bois PBX. 	
5 ISOLER & DECORER	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une couche de PX302 Primaire 2en1 pour réaliser 2 étapes en 1 : <ul style="list-style-type: none"> ISOLER : étape obligatoire pour les parquets en chêne ou châtaignier afin de bloquer les tanins et recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer et durcir les fibres du bois, TEINTER : décorer le parquet en choisissant parmi les teintes classiques, modernes et effets décoratifs OU rester en incolore pour préserver l'aspect naturel et réchauffer le bois. 	
6 SECHAGE	<ul style="list-style-type: none"> Séchage : 6 heures. Léger égrenage puis dépoussiérage à l'aspirateur. 	
7 FINITION & ENTRETIEN	<p>VITRIFIER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 2 couches régulières de vitrificateur avec égrenage entre couches et dépoussiérage soigneux à l'aspirateur. Ne pas dépasser 24 heures de séchage entre couches. Un trafic léger est possible après 24 heures de séchage. Attendre 5 à 6 jours pour un trafic intensif et ne pas traîner de meubles lourds les 10 premiers jours. L'entretien régulier avec le métallisant MPX permet de redonner tout son éclat au parquet et de prolonger la durée de vie du vitrificateur. <p>OU HUILER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 1 couche régulière et garnie d'huile. Laisser sécher 20 min. et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements circulaires & uniformes. Un trafic léger est possible après 24 h de séchage. Attendre 3 jours pour un trafic intensif. Entretien en appliquant directement une couche d'huile à parquet. Bien frotter le bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit. La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des parquets, mais il est conseillé au minimum 2 fois par an. <p>OU CIRER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 2 couches de cire avec séchage entre couches. Laisser sécher 1h puis lustrer au chiffon de laine Un trafic léger est possible après 6 h de séchage. Attendre 12 h pour un trafic intensif. Entretien en appliquant directement une couche de cire à parquet. Après plusieurs applications de cire, il est nécessaire d'éliminer les anciennes couches de cires avec le décrassant décireur DPX pour appliquer à nouveau 1 à 2 couches de cire parquet. 	