

VX301



Une formulation **innovante**, issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation**.

Vitrificateur POLYURETHANE pour parquet

- Polyuréthane monocomposant.
- Bonne résistance à l'abrasion, aux chocs, aux frottements.
- Faible odeur, non glissant.

CARACTÉRISTIQUES

Classification : AFNOR NFT36005 :
Famille 1 - Classe 4a

Aspect :

- produit liquide violet
- film sec incolore satiné ou mat

Viscosité : fluide

Densité : 0,89 +/- 0,03

Résine : alkyde-polyuréthane

Stockage : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTIONS

Vitrificateur polyuréthane destiné à être utilisé en intérieur uniquement. Compatible avec toutes essences de bois pour parquets. Prêt à l'emploi, faible odeur.

DONNEES TECHNIQUES

Selon prescriptions techniques de la marque de qualité NF parquet.

Résistance à abrasion Taber
(test AFNOR 30015 Taber Abraser) :
Perte de masse = 80 mg.

Résistance aux chocs bille de 500 gr
(selon NFT 30039) > 35 cm.

Résistance à la rayure crayon : 4 H.

Résistance aux produits domestiques
(alcool 40°, eau, café, javel) : RAS.

Dureté pendule de Persoz
(selon NFT 30016) > 250 s.

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs

Préparation du support & mise en teinte

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Utiliser le primaire 2en1 (fond dur + teinte) : cette innovation produit permet de durcir les fibres du bois et de décorer votre parquet tout en bloquant le fond. Il est indispensable en 1^{ère} couche sur bois tanniques (chêne, châtaignier...).

Application

Prêt à l'emploi. Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou au spalter avec un léger ponçage entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis dépoussiérer.

Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C. Ne pas attendre plus de 48h entre couches.

Matériel

Application à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils courts)

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Toucher : 2 heures
- Recouvrable / égrenable : 6 heures
- Ne pas dépasser 48 heures entre couches
- Trafic léger : 48 Heures
- Trafic intensif : 10 jours

Rendement par couche

10 à 12 m² / litre

Nettoyage du matériel

White-spirit

Entretien

Les 10 premiers jours, ne pas traîner de meubles lourds.

Puis balayage humide avec un matériel très essoré et un détergent neutre (proscrire les détergents agressifs ammoniacés). L'entretien avec métallisant permet de redonner à la finition tout son éclat.

La rénovation sur VX301 vitrificateur polyuréthane se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

Conseil Pro :

Avant de vitrifier, utiliser le Primaire 2en1 Fond dur+Teinte pour isoler le support (obligatoire sur bois neufs et bois tanniques) et durcir les fibres du bois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Parquet : systèmes d'application

	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS, CIRES OU VITRIFIES
1 PREPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> Aplanir le parquet par ponçage (terminer par un ponçage au grain 100 ou 120 pour une belle finition). Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur puissant. 	<ul style="list-style-type: none"> Décrasser avec le Décarrassant DPX pour ne pas encrasser l'abrasif. Puis poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet dans le sens des fibres pour enlever toutes traces de cires ou d'anciens vitrificateurs. Terminer les bords et les angles avec une bordeuse, puis dépoussiérer soigneusement. <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> Décaper puis aplanir par ponçage.
2 OPTION TRAITEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Préventif insecticide : TX201 	<ul style="list-style-type: none"> Si les lames de parquet sont attaquées (trous d'insectes) en surface, traiter abondamment avec un produit insecticide : TX201
3 SECHAGE	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet : 48 heures. 	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet : 48 heures. <p>• Local bien ventilé</p>
4 REPARER	<ul style="list-style-type: none"> Reboucher les petits orifices du bois à l'aide de la pâte à bois PBX. 	
5 ISOLER & DECORER	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une couche de PX302 Primaire 2en1 pour réaliser 2 étapes en 1 : <ul style="list-style-type: none"> ISOLER : étape obligatoire pour les parquets en chêne ou châtaignier afin de bloquer les tanins et recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer et durcir les fibres du bois, TEINTER : décorer le parquet en choisissant parmi les teintes classiques, modernes et effets décoratifs OU rester en incolore pour préserver l'aspect naturel et réchauffer le bois. 	
6 SECHAGE	<ul style="list-style-type: none"> Séchage : 6 heures. Léger égrenage puis dépoussiérage à l'aspirateur. 	
7 FINITION & ENTRETIEN	<p>VITRIFIER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 2 couches régulières de vitrificateur avec égrenage entre couches et dépoussiérage soigneux à l'aspirateur. Ne pas dépasser 24 heures de séchage entre couches. Un trafic léger est possible après 24 heures de séchage. Attendre 5 à 6 jours pour un trafic intensif et ne pas traîner de meubles lourds les 10 premiers jours. L'entretien régulier avec le métallisant MPX permet de redonner tout son éclat au parquet et de prolonger la durée de vie du vitrificateur. <p>OU HUILER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 1 couche régulière et garnie d'huile. Laisser sécher 20 min. et ré-essuyer la surface avec un chiffon de coton en mouvements circulaires & uniformes. Un trafic léger est possible après 24 h de séchage. Attendre 3 jours pour un trafic intensif. Entretien en appliquant directement une couche d'huile à parquet. Bien frotter le bois avec un chiffon en coton pour faire pénétrer le produit. La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des parquets, mais il est conseillé au minimum 2 fois par an. <p>OU CIRER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appliquer 2 couches de cire avec séchage entre couches. Laisser sécher 1h puis lustrer au chiffon de laine Un trafic léger est possible après 6 h de séchage. Attendre 12 h pour un trafic intensif. Entretien en appliquant directement une couche de cire à parquet. Après plusieurs applications de cire, il est nécessaire d'éliminer les anciennes couches de cires avec le décrassant décireur DPX pour appliquer à nouveau 1 à 2 couches de cire parquet. 	