



VERNIS BATEAU

Vernis polyuréthane enrichi en résines marines pour une protection spéciale climats marins ou très humides. Anti abrasion.



Destination

S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques. Recommandé pour les boiseries extérieures soumises à des expositions difficiles : ponts de bateau, portails, huisseries de maisons en bord de mer, terrasses, balcons...

Propriétés

- A base de résine polyuréthane et anti-UV assurant une protection optimale des huisseries extérieures soumises aux climats marins et aux fortes expositions au soleil.
- Parfaite étanchéité. Résistance aux sels marins.
- Sa très grande résistance à l'abrasion permet son application dans des lieux de passages situés à l'extérieur : terrasses, balcons, escaliers extérieurs...

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1ère couche à raison de 10 à 15% de White Spirit.
- Bois vernis : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24 H. Poncez et dépoussiérez.
- Bois peint : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24 H. Poncez et dépoussiérez.
- Bois lasuré : Poncez et dépoussiérez.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi.

- Appliquez au pinceau, à la brosse plate ou au pistolet (diluez avec 10 à 15% de White spirit) en deux couches sur un bois propre, sec et parfaitement dégraissé.
- Laissez sécher 6 h la 1ère couche.
- Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
- Conditions d'application idéales : entre 12 et 25°C par temps sec.

Conseils V33

- Il est conseillé de dégraisser les bois gras au Solvant Nettoyeur V33 avant l'application du vernis.
- Il est conseillé d'arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

Teintes : incolore - ambré

Aspect : brillant

Conditionnements : 0.5L, 1L, 2.5L

Temps de séchage :

Entre couches : 6 h

Complet : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou - 12 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau ou pistolet