



VERNIS CLIMATS EXTREMES



Vernis polyuréthane à haut extrait sec et anti U.V., spécialement conçu pour résister aux climats rigoureux (gel, neige...) ou aux fortes expositions au soleil. Garanti 8 ans.

Destination

S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques. Recommandé pour les boiseries extérieures soumises à de fortes expositions au soleil et au froid : chalets de montagne, portails, balcons...

Propriétés

- Riche en résine polyuréthane, assurant une protection optimale des huisseries extérieures soumises aux climats les plus extrêmes : neige, gel, UV intenses...
- Forme un film très souple qui épouse les mouvements du bois et résiste aux chocs thermiques (-40°C / + 60°C) pour une garantie de 8 ans.
- Finition de haute qualité.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1ère couche à raison de 10 à 15% de White Spirit.
- Bois vernis : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24 H. Poncez et dépoussiérez.
- Bois peint : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24 H. Poncez et dépoussiérez.
- Bois lasuré : Poncez et dépoussiérez.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi.

- Appliquez au pinceau, à la brosse plate ou au pistolet (diluez avec 10% de White spirit) en deux couches sur un bois propre, sec et parfaitement dégraissé.
- Laissez sécher 6 h la 1ère couche.
- Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
- Conditions d'application idéales : entre 12 et 25°C par temps sec.

Conseils V33

- Il est conseillé de dégraisser les bois gras au Solvant Nettoyeur V33 avant l'application du vernis.
- Il est conseillé d'arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

Teintes : incolore - chêne clair - chêne doré - chêne foncé

Aspect : brillant

Conditionnements : 0.5L, 1L, 2.5L

Temps de séchage :

Entre couches : 6 h

Complet : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou - 12 m² (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Nettoyage : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau ou pistolet