

GORI Déco Les Stuccos

ENDUIT DECORATIF MURAL

Intérieur

Résines acryliques en phase aqueuse

DEFINITION

Enduit pour la protection et la décoration des murs intérieurs. Effet marbré.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous supports intérieurs en travaux neufs ou travaux d'entretien de type murs, plafonds, plinthes, portes, moulures, boiserie, meubles en (plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre, ciment, béton, pierre, brique, bois, ancienne peinture...).

PROPRIETES

Intérieur.
Formule onctueuse.
Formule opaque.
Aspect brillant ou satiné (selon méthode d'application et de ferrage).
Produit souple permettant de recouvrir toutes les formes (colonnes...).
Effet marbré.
Sans odeur.

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NFT 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2.

Aspect : Brillant ou satiné selon méthode d'application.

Teintes : Blanc, 20 teintes.

Etat Physique : Onctueux.

Liants : Résines acryliques.

Pigments : Organiques et inorganiques.

Agent Fongicide : Non concerné.

Extrait Sec : -

Point d'éclair : Non concerné.

Densité : 1,65 +/- 0,05 à 23°C.

pH : -

Viscosité : -

Solvant : Eau.

Valeur COV : 50gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 300gr/l (2007) / 200gr/l (2010).

Conservation : 3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel, des fortes chaleurs et de l'humidité.

Bien refermer les conteneurs après usage.

Conditionnement : En pot de 5kg.

MISE EN OEUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, compacts, non absorbant et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59/1, 59/2, 42/1) et normes en vigueur.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

Les supports devront être parfaitement lisses et imprimés.

Pour les fonds absorbant, nous conseillons l'utilisation de GORI P200. L'impression doit être bien lisse.

Il est conseillé de consulter les nuanciers pour avoir la bonne teinte.

Une température > 5°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

PROCEDES D'APPLICATION

Outils pour l'application : Lisseuse en inox, couteau de peintre inox, rouleau anti-goutte poil court 12 mm (pour la 1^{ère} couche éventuellement).

Bien brasser le produit avant l'emploi.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau savonneuse.

SYSTEME GORI DECO LES STUCCOS :

1 couche de GORI Déco Les Stuccos à raison de 0,400 à 0,600kg/m² environ.

1 couche de GORI Déco Les Stuccos à raison de 0,100 à 0,200kg/m² environ.

En fonction de l'aspect final recherché, plusieurs techniques d'application sont possibles.

Effet marbre classique avec motifs amples :

Pour la 1^{ère} couche :

2 techniques d'application peuvent être utilisées au choix :

GORI Déco Les Stuccos

PROCEDES D'APPLICATION SUITE

Effet marbre classique avec motifs amples suite :

- soit application à la lisseuse inox procédant comme un enduisage classique.
- soit application au rouleau anti-goutte poil court 12mm, par panneaux successifs de 1 m de large environ, avec à chaque fois un lissage à la lisseuse inox. Veillez à ce que l'application soit régulière et la plus lisse possible.
Après le séchage de la 1^{ère} couche, procéder à un ponçage léger des irrégularités d'application et à un époussetage soigneux et complet.

Pour la 2^{ème} couche :

Appliquer la 2^{ème} couche avant un délai de 48 heures à l'aide d'une lisseuse en inox en passes semi-circulaires fines et régulières (100 à 200gr/m² environ). Il est conseillé de charger modérément la lisseuse d'une « noix » de produit, qui doit rester toujours onctueuse, au fur et à mesure de l'application. Veillez à ce que la lame soit toujours propre en enlevant les excédents éventuels de produits trop secs.

Lorsque le produit est sec (après 1 heure environ), polir la surface en procédant à un ferrage soigné avec la lisseuse par panneaux successifs, pour obtenir une finition brillante. Pour le ferrage, la lame doit être parfaitement propre ; frotter la surface par petits mouvements semi-circulaires et réguliers, la lame orientée à 45° environ.

Effet marbre à motifs serrés :

Pour la 1^{ère} couche : Voir description effet marbre classique avec motifs amples.

Pour la 2^{ème} couche :

Appliquer la 2^{ème} couche avant un délai de 48 heures environ à l'aide d'un couteau de peintre inox (ex : couteau américain de 8 cm de largeur environ). Travailler par petites surfaces successives et régulières, en appliquant le produit en « ailes de papillon », et en comblant les espaces ainsi créer (entre les ailes) toujours avec la même technique en « ailes de papillon ». Le geste doit être régulier.

Lorsque le produit commence à sécher (après 1 heure environ), polir la surface en procédant à un ferrage soigné avec la lisseuse par panneaux successifs, pour obtenir une finition brillante. Pour le ferrage, la lame doit être parfaitement propre ; frotter la surface par petits mouvements semi-circulaires et réguliers, la lame orientée à 45° environ.

RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la porosité des fonds et son état de surface.
2m² au kg environ.

SECHAGE

Variable selon :

Le mode d'application.

Les conditions de température (> 5°C) et de l'hygrométrie ambiante (humidité relative de 50%).

Le support.

L'épaisseur de la couche (100 à 125 µm humide).

La ventilation.

Mesures effectuées à 23°C avec une humidité relative de 60%.

1^{ère} couche :

Recouvrable après 12 heures environ (il est conseillé de ne pas dépasser les 48heures pour l'application de la 2^{ème} couche).

2^{ème} couche :

Séchage complet : 48 heures environ.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus.

CONSEILS DYRUP

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre, de l'exposition et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit par chantier ou par pièce.

Ne pas appliquer sur supports chauds et sur support dont le taux d'humidité est > à 20%.

Ne pas appliquer dans les pièces d'eau.

Certaines remontées jaunâtres peuvent être provoquées sur les plâtres, les placoplâtres, les bois, les anciennes colles, les murs anciens près des cheminées. Dans ce cas appliquer une sous-couche glycérophtalique en phase solvant.

GORI Déco constituent un système de décoration personnalisé à la main de chaque professionnel. L'application du produit doit être réalisée par la même main.

N'utiliser que des outils inoxydables préalablement aiguisés ; veiller à la qualité du fil de la lame.

En fonction de l'application, de la quantité de produit déposé et du ferrage, la teinte peut varier et un effet de blanchiment peut apparaître.

GORI Déco Les Stuccos

CONSEILS DYRUP SUITE

Pour les teintes denses, il est conseillé de soigner particulièrement le ferrage pour atténuer les contrastes ; au besoin utiliser en complément un couteau de peintre plus étroit. Il est aussi possible après séchage complet de compléter le ferrage dans les zones pâles par l'application de GORI Déco La Cire pour Tradition puis un lustrage.

Dans le cas d'une première application de notre système, il est recommandé de faire un essai au préalable et de s'exercer sur un panneau.

Tous les effets présentés pourront varier en fonction de chaque applicateur et de ses goûts.

Ne pas appliquer dans les pièces humides.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre service conseils techniques (01.56.84.03.95).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition DECEMBRE 2008 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr