



BOSTIK COLLE MUR ET PLAN DE TRAVAIL



Description

Colle carrelage en pâte pour mur en intérieur jusqu'à 33x33 cm.

Domaines d'application

REVETEMENTS :

Pour tous carrelages muraux en intérieur jusqu'à 33 x 33 cm : faïence, marbre naturel *, pâte de verre, pierre.

Poids du carrelage < 30 kg / m².

* effectuer des tests de non tachabilité.

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre "cartonnées", panneaux de bois CTBH* / CTBX* / OSB3*

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

+ Avantages

Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.

Mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : pâte beige.

Classification du produit : D1T

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ *

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désirée.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en oeuvre :

Jointoiment : après 24h00 environ *

* à +23°C et 50% d'humidité.

CONSOUMATIONS

Surface possible : 25kg = 10m² environ / 15kg = 6 m² environ / 8kg = 3 m² environ / 3kg = 1,5 m² environ / 1,5 kg = 1 m² environ.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Tableau consommation colle CARRELAGE MUR INTERIEUR D1T

Destination	Format des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne

Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 33x33 cm	simple double	VVV - 6X6 UUU - 6X6X6	3 à 4 kg / m ² 4 à 5 kg / m ²
-----------------	---	------------------	-----------------------------	--

Pavé CE Valeurs supérieures à 1 Mpa CE 04

EN 12004/A1 (déc/02)
adhésif sans ciment pour
la pose de carrelage

Bostik SA. La Défense 16-32 rue Henri
Regnault -92902 PARIS LA DEFENSE

Adhérence initiale par cisaillement >1 Mpa

Adhérence par cisaillement après action
de la chaleur >1 Mpa

Adhérence par cisaillement après
température élevée >1 Mpa

Réaction au feu classe F

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnements

SEAU 1.5 kg
SEAU 3 kg
SEAU 8 kg
SEAU 15 kg
SEAU 25 kg



La performance professionnelle