



BOSTIK JOINT FIN 1 à 6 mm TOUS TERRAINS



Description

Joints de carrelage de 1 à 6 mm de large - sol et mur / intérieur - extérieur.

Domaines d'application

Joints de carrelage de 1 à 6 mm de large -(5 mm minimum en extérieur).
Sol et mur / intérieur - extérieur.

REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment) ou ancien rigide (carrelage, ragréageP3...).

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports :

- anciens déformables* (parquet, dalles semi-rigides...).
- extrêmes* (sol chauffant, PRE, façades...).

*Utiliser le Joint Souple BOSTIK.

+ Avantages

- Ne noircit pas.
- Nettoyage facile.
- Sans retrait : ne creuse pas - ne fissure pas.
- Résiste à l'eau.

Mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation du mélange : 2h00 *

AVANT APPLICATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

MISE EN OEUVRE :

Application du joint :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Mélange : 370 ml d'eau pour 1 kg.

Lissage des joints :

Après 15 à 30 minutes (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux et finir le lissage des joints, sans les creuser, à l'aide d'une éponge légèrement humide.

Nettoyage des carreaux :

Après 2 heures environ *, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Mise en service :

Séchage complet et ouverture à la marche : 24h00 après * (température ambiante : +20°C).

*

CONSOUMATIONS :

1 kg = 3 m² environ / 5 kg = 15 m² environ / 20 kg = 60 m² environ

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

JOINT FIN POUUDRE 1 à 6 MM

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm
Largeur du joint : 2 mm	0,5 kg / m ²	0,25 kg / m ²	0,15 kg / m ²
Largeur du joint : 6 mm	1,45 kg / m ²	0,7 kg / m ²	0,5 kg / m ²

Conservation

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnements

BOITE CARTON -blanc 1 kg
SAC PAPIER -blanc 5 kg
SAC PAPIER -blanc 25 kg
BOITE CARTON -gris 1 kg
SAC PAPIER -gris 5 kg
SAC PAPIER -gris 20 kg
BOITE CARTON -gris foncé 1 kg
BOITE CARTON -noir 1 kg
BOITE CARTON -ivoire 1 kg
BOITE CARTON -terre 1 kg
BOITE CARTON -corail 1 kg



La performance professionnelle