



BOSTIK CARRELAGE CHANTIER EXTRÊME



Description

Colle carrelage gris pour tous types de carreaux jusqu'à 1x1 m au sol et 60 x 60 cm au mur.

Domaines d'application

Sol et mur / intérieur - extérieur.

REVETEMENTS :

- Pour tous types de carreaux jusqu'à 1x 1 m au sol et 60x60 cm au mur.
- Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel *, pâte de verre, pierre naturelle *, terre cuite, dalles de pierre calcaire *.
- Carrelage de faible porosité (< ou = 0,5 %) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.
- * Faire un essai de non tachabilité.

SUPPORTS :

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaques de plâtre cartonées, dallage sur terre plein, chape anhydrite **, système d'imperméabilisation sous carrelage Bostik.
- Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié **, ragréage P3, béton cellulaire, sol chauffant.
- Sur supports anciens déformables : parquet cloué **, dalles semi-rigides **, chape allégée, peinture poncée, anciennes plaques de plâtre cartonées, anciennes traces de colle **.
- Sur Supports extrêmes : Plancher Rayonnant Electrique, PVC **; vide sanitaire, façade extérieure jusqu'à 28 mètres de haut.
- Ne pas appliquer sur support plâtre mural.
- ** Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

Avantages

* Nouvelle formule qui réduit de 90% les émissions de poussière lors du mélange : pour des conditions de travail plus agréables et un chantier plus propre.

Souple : résiste aux déformations du support.

Indispensable pour sols chauffants et plancher rayonnant électrique.

Résiste à l'eau et aux fortes variations de températures (de -30°C à +70°C) : idéal pour piscines, bassins, hammams (contacter notre service technique).

Mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre grise.

Classification du produit : C2ETS1.

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser le Ragréage Fibré P3 : Supports Extrêmes BOSTIK 24h avant la pose.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Pose sur ancien parquet cloué : fixer les lames de plancher instables. Poncer l'ancien parquet. Appliquer le primaire puis le Ragréage P3 Fibré Bostik.

Pose sur sols chauffants et plancher rayonnant électrique : arrêter le chauffage 48h avant la pose des carreaux. Il sera remis progressivement en service 48h après jointoiment.

OUTILS

Truelle, malaxeur électrique à vitesse lente (500t/min.), spatule, auge, croisillons, maillet, éponge.

MÉLANGE

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

6l d'eau + 25kg de poudre = colle carrelage Bostik.

- mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

- laisser reposer environ 5 min. puis re-mélanger avant utilisation (ne pas ajouter d'eau).

- temps d'utilisation du mélange : 3h.

MISE EN OEUVRE :

Simple encollage ou double encollage :

(voir tableau CONSOMMATION)

Simple encollage : sur les carreaux jusqu'à 20x20 cm en intérieur, appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

Double encollage : sur les carreaux supérieurs à 20x20 cm en intérieur et en extérieur, appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 min. pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 30 min.

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en service :

Ouverture à la marche ou jointolement : 24h après.

CONSOUMATIONS

Surface possible : 25kg = 6m² environ.

Tableau consommation Colle Carrelage CHANTIER EXTRÊME
Performances maximales C2ETS1 - 5 et 25 kg

Destination	Formats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20 x 20 cm	simple	U6 - 6x6x6	4 à 5 kg / m ²
	de 20 x 20 à 60 x 60 cm	double	U9 - 9x9x9	6 à 7 kg / m ²
Sols intérieurs	jusqu'à 20 x 20 cm	simple	U6 - 6x6x6	4 à 5 kg / m ²
	de 20 x 20 à 1 x 1 m	double	U9 - 9x9x9	6 à 7 kg / m ²
Murs extérieurs	jusqu'à 20 x 20 cm	double	U6 - 6x6x6	4 à 5 kg / m ²
	de 20x20 à 60x60 cm	double	U9 - 9x9x9	6 à 9 kg / m ²
Sols extérieurs	jusqu'à 20x20 cm	double	U6 - 6x6x6	4 à 5 kg / m ²
	de 20x20 à 1x1m	double	U9 - 9x9x9	6 à 8 kg / m ²

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnements

SAC PAPIER 25 kg



La performance professionnelle