



## BOSTIK CIMENT TOUS TRAVAUX GRIS



### ► Description

CIMENT TOUS TRAVAUX GRIS

### ► Domaines d'application

Bétons courants et mortiers de montage.  
Jointoiement et scellement (pierre, parpaing, brique).  
Enduit, réparation, rebouchage et réalisation de chape.

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

### + Avantages

Tous travaux de maçonnerie.  
S'utilise pur en pâte, en barbotine, ou mélangé au sable (mortier).

#### Mode d'emploi

Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

**Pâte pure** : 3 volumes de CIMENT GRIS + 1 volume d'eau.

**Mortier** :  
2,5 kg de CIMENT GRIS + 10 l de SABLE + 1,2 l d'eau.  
5 kg de CIMENT GRIS + 20 l de SABLE + 3,4 l d'eau.  
10 kg de CIMENT GRIS + 40 l de SABLE + 4,8 l d'eau.

**Béton** :  
2,5 kg de CIMENT GRIS + 3 l de SABLE + 5 l de GRAVIER + 1,2 l d'eau.  
5 kg de CIMENT GRIS + 6 l de SABLE + 10 l de GRAVIER + 2,4 l d'eau.  
10 kg de CIMENT GRIS + 12 l de SABLE + 20 l de GRAVIER + 4,8 l d'eau.

Dans une auge propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable, et les gravillons avant d'ajouter progressivement l'eau selon les quantités indiquées.  
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange** : 2 h environ.

**Application** : Ce produit est compatible avec tous les COLORANTS et adjuvants dans la gamme BOSTIK.

**Séchage complet** : 10 jours par centimètre d'épaisseur.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.  
Température d'application comprises entre +5°C et +30°C.  
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Mettre des gants et lunettes pour l'utilisation.

#### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

#### Conditionnements

SAC PAPIER 2.5 kg  
SAC PAPIER 5 kg  
SAC PAPIER 10 kg

