



BOSTIK MORTIER DE FINITION GRIS



► Description

MORTIER DE FINITION GRIS

► Domaines d'application

Enduit de finition des murs intérieurs / extérieurs, réparation d'ouvrages cimentés, surfaçage de chape.
Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens).
Petits scellements.

Sur support béton, mortier, pierre.

Destination : mur / sol - intérieur / extérieur.

+ Avantages

Finition parfaite.
Aspect ultra lisse et décoratif.

Mode d'emploi

Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mortier :

2,5 kg de MORTIER DE FINITION + 0,3 litres d'eau.
5 kg de MORTIER DE FINITION + 0,6 litres d'eau.
10 kg de MORTIER DE FINITION + 1,2 litres d'eau.
25 kg de MORTIER DE FINITION + 3 litres d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 1h30.

Application : En enduit de finition, chaque pan de mur doit être terminé dans la journée. Les reprises doivent se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc...).

Dans le cas de grosses épaisseurs à rattraper (+ 2 cm), travailler en plusieurs couches.

Séchage complet : 24 h environ par couche de 2 cm.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

Conditionnements

SAC PAPIER 5 kg
SAC PAPIER 10 kg
SAC PAPIER 25 kg

