

SIL 95 BATIMENT

MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ

Mastic silicone neutre. Joint de dilatation.



DESTINATIONS

Mastic silicone neutre destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment.
Label SNJF Calfeutrement et Complément d'étanchéité pour Eléments de construction - Façade classe F25E- sur béton et aluminium sans primaire.
Préfabrication lourde et légère (joints de dilatation).
Joints d'étanchéité de murs-rideaux.
Joints d'étanchéité pour menuiseries extérieures.
Calfatage pour revêtements de sol selon D.T.U. 53.2.

AVANTAGES

- **Label SNJF Façade F25E.**
- **Utilisable en intérieur et en extérieur.**
- **Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.**
- **Grande facilité d'extrusion.**
- **Pas d'odeur.**
- **Ne corrode pas les métaux.**
- **Excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : translucide - blanc (RAL 9003) - gris.
Temps de formation de peau : 15 minutes
Temps hors poussière : 30 minutes environ
Vitesse de réticulation : 2 mm par 24 heures
Dureté shore A : 18
Allongement à la rupture : 300%
Température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 40°C
Température de service : de - 40°C à + 100°C

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

Dans tous les cas, les supports seront propres, secs, sains (non pulvérents), dépoussiérés et dégraissés.

APPLICATION

Eliminer toutes les parties friables ou mal adhérentes.

Le mastic est mis en place par extrusion, éventuellement sur fond de joint lorsque nécessaire. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse.

Eviter que celle-ci ne s'intercale entre le mastic et les surfaces de contact, afin de préserver une bonne adhérence.

MISE EN GARDE

Risque de décoloration si contact avec EPDM et caoutchouc néoprène.

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

NETTOYAGE

- Taches fraîches au white spirit.
- Taches sèches par grattage.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

CONSOMMATION

Environ 6 mètres linéaires par cartouche pour un joint de section 10 x 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
138281	Blanc - Cartouche de 310 ml	12	3549210031130
138271	Translucide - Cartouche de 310 ml	12	3549210031147
138291	Gris - Cartouche de 310 ml	12	3549210031154
139321	Noir - Cartouche de 310 ml	12	3549210031161
138301	Pierre - Cartouche de 310 ml	12	3549210031185

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Construction - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense
 cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com