

EXTAqua



CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

## Saturateur BOIS RÉSINEUX ET AUTOCLAVES

### ASPECT MAT

- Régule l'humidité des bois
- Évite le fendillement
- Faible odeur, séchage rapide

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Prêt à l'emploi

**Aspect en pot :** laiteux

**Aspect du film :** Mat - Bois brut incolore + 5 teintes

**Viscosité :** Onctueux anti-goutte

##### CRAINT LE GEL

##### Stockage :

**Conditions :** 5°C < T°C < 35°C

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine**

#### FONCTIONS

**Destiné aux aménagements extérieurs :** idéal pour écrans, pergolas, bordures, terrasses, caillebotis en bois résineux et/ou autoclavés.

S'applique sur toutes les essences de bois résineux et/ou autoclavés (pin, sapin, mélèze, red cedar...).

**Ecolabel :** conjugue faible impact sur l'environnement et bonnes performances (abrasion, résistance UV).

**Phase aqueuse :** Séchage rapide, faible odeur.

**Aspect MAT :** préserve l'aspect naturel du bois.

**Haute résistance aux UV et intempéries.**

**Régule l'hygrométrie** du bois neuf et évite ainsi le fendillement.

#### MODE D'EMPLOI

##### APPLICATION

Les bois doivent être propres et secs.

Si les bois sont grisailleés, les dégriser avec le DÉGRISEUR Tous bois AX Net, s'ils sont tachés, les nettoyer à l'aide du Nettoyant Bois et Composite AX Clean.

Sur les bois anciennement peints ou lasurés, poncer ou décaper avec un des décapants de la gamme CECIL PRO.

Dépoussiérer soigneusement.

**Attention, sur bois autoclavés neufs, bien broser pour éliminer les résurgences de sels.**

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer 2 couches régulières garnissantes à la brosse.

Ne pas imprégner à une température <10°C.

##### ENTRETIEN

Ré-appliquer directement sur la surface une couche de saturateur EXT Aqua après un léger égrenage.

La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des surfaces (tous les 2 ans sur surfaces verticales, 1 an sur surfaces horizontales).

#### Conseil Pro :

Bien broser les remontées de sel des bois autoclavés neufs avant application

#### Matériel d'application :

Pulvérisateur, pinceau.

#### Consommation :

12 à 14 m<sup>2</sup>/L par couche

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière 30 minutes

Entre couches : 3h

Complet : 12h

#### Nettoyage du matériel :

EAU immédiatement après usage.

#### Conditions d'application :

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).