

# Peuplier agencement



## Tout Peuplier - Faces II/III

■ Collage classe 1 - E1

Contreplaqué tout Peuplier pour utilisation en milieu intérieur, le Peuplier agencement est prisé pour sa légèreté et pour son aspect clair. Il est destiné à la menuiserie d'intérieur, à l'agencement et à la fabrication de mobilier.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Définition

Contreplaqué tout Peuplier déroulé.

### Indications Générales

#### Collage E1

- Collage classe 1
- Classe de dégagement de Formaldéhyde : E1

#### Conformité aux normes européennes

- Classe de collage : selon EN 314-2
- Classification des faces : selon EN 635-2
- Tolérances sur dimensions : selon EN 315

### Caractéristiques

Épaisseurs : du 4 au 22 mm.

Les panneaux Peuplier agencement sont marqués **CEG** pour usage général (EN 13986).

Ils sont destinés à un usage intérieur en milieu sec (EN 636-1) en tant que composant non structurel.

➤ Masse volumique	450 Kg/m <sup>3</sup> (± 50 Kg/m <sup>3</sup> )
➤ Réaction au feu	D-s2, d0 pour épaisseur ≥ 9 mm* E pour épaisseur < 9 mm
➤ Résistance au feu	1,3 mm/mn
➤ Conductivité thermique	λ = 0,13 W/m.k
➤ Contenu en Pentachlorophénol	< 5 ppm

\*Selon la mise en œuvre du panneau.

Épaisseur mm	Qualité des faces	Nombre de plis	Dimensions		Colisage
			250 x 122 cm	250 x 170 cm	
4	II/III	3	✓		62
5	II/III	3	✓	✓	50
8	II/III	5	✓	✓	62
10	II/III	5	✓	✓	50
12	II/III	7	✓	✓	42
15	II/III	7	✓	✓	33
18	II/III	9	✓	✓	28
22	II/III	9	✓		23