




## ENDUITS

# Enduit PRÉGY™ XS PE

### Description

Enduit PRÉGY™ XS PE est un enduit en pâte formulé à partir de poudre de marbre et de résines synthétiques.

Il sert à traiter les joints entre plaques de plâtre, cloison, doublages isolants, ainsi que les travaux de rebouchages et enduisages éventuels.

Sa souplesse et sa légèreté (35% plus léger qu'un enduit standard), le rendent plus facile à travailler et réduisent les prises d'outils.

Sa blancheur et sa facilité de ponçage apportent une finition soignée.

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 3A

Références des normes d'application: DTU 25.41

Avis techniques: non

### Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: pâte

Taux de gâchage eau/poudre en %: Non significatif

Type de produit: séchage

Retrait en %: 10%

Consommation en kg/m<sup>2</sup> de parement: Rendement : 1 seau permet de jointoyer + 50m<sup>2</sup> de plaques.

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0

### Qualités particulières

Légereté: densité 1,05

Temps de séchage plus rapide qu'un enduit en pâte standard.

Redoublement possible après 12 à 24h.

Ponçabilité facilitée.

Souplesse et glisse.

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: Malaxer si nécessaire l'enduit en rajoutant 1 à 2 verres d'eau maximum.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet de l'enduit.
- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Mode d'application: application machine;application manuelle  
Temps d'emploi: 9 mois  
Temps de redoublement: 12 à 24 h

### Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160281878	Seau	15 lit	36	Sur palettes	Houssé rétracté	576 kg	1 m	1 m	1 m