

**prégy**


## ENDUITS

# Enduit PRÉGYLYS™ 45 PN

### Description

- L'enduit PRÉGYLYS™ 45 PN est un enduit à prise normale (PN) formulé à partir de plâtre et de carbonate sélectionnés pour leur blancheur et leur finesse.
- Il sert à traiter les joints entre plaques à bords amincis (BA), à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages.
- Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous, reprendre les épaufrures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels. Ce produit peut-être utilisé pour la pose des cornières de renfort d'angle.

### Normes et réglementations

Marquage CE: oui  
 Références de la norme produit européenne: EN 13963  
 Type de produit selon la norme européenne: 3B  
 Références des normes d'application: DTU 25.41  
 Avis techniques: oui  
 Références des avis techniques: 09/08-874

### Caractéristiques techniques

Couleur: blanc  
 Formulation produit: poudre  
 Taux de gâchage eau/poudre en %: 48  
 Type de produit: prise  
 Retrait en %: 5  
 Consommation en kg/m<sup>2</sup> de parement: 0,400 à 0,450  
 Résistance à la flexion: NPD  
 Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

### Qualités particulières

La solution qui allie les avantages d'un enduit à prise et ceux d'un enduit à séchage (temps de redoublement limité et qualité de finition) :

- Application : manuelle
- Temps d'emploi : 8 à 10 H
- Deuxième intervention possible après 12 à 24 H de séchage complet, en locaux ventilés

### Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher les enduits PRÉGYLYS™ dans une auge propre avec une eau claire.  
 • Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet

de l'enduit.

- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Mode d'application: application manuelle

Mode de gâchage: malaxeur;manuel

Temps d'emploi: 8H à 10H

Temps de redoublement: 12 à 24 h

## Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160001254	Sac	25 kg	50	Sur palettes	Houssé rétracté	1250 kg	1.25 m	0.88 m	1.08 m