

prégy


ENDUITS

Enduit PRÉGYLYS™ 55 S

Description

- L'enduit PRÉGYLYS™ 55 S est un enduit à séchage (S) formulé à partir de carbonate sélectionné pour sa blancheur et sa finesse.
- Il sert à traiter les joints entre plaques à bords amincis (BA), à assurer la jonction et la continuité du parement en plafonds, cloisons et doublages.
- Il permet aussi de finir les têtes de vis et/ou de clous, reprendre les épaufures et rayures sur les plaques et effectuer les travaux de rebouchage et d'enduisage éventuels.

Normes et réglementations

Marquage CE: oui

Références de la norme produit européenne: EN 13963

Type de produit selon la norme européenne: 3A

Références des normes d'application: DTU 25.41

Avis techniques: non

Caractéristiques techniques

Couleur: blanc

Formulation produit: poudre

Taux de gâchage eau/poudre en %: 48% à 50%

Type de produit: séchage

Retrait en %: 5%

Résistance à la flexion: NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu: A2s1d0

Qualités particulières

- La solution idéale pour un emploi sur plusieurs jours et une qualité de finition soignée.
- Application : manuelle et machine (bazooka).
- Grande maniabilité.
- Temps d'emploi : 4 jours.
- Deuxième intervention possible après 24 à 48 H de séchage complet, en locaux ventilés

Techniques et mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre: • Gâcher les enduits PRÉGYLYS™ dans une auge propre avec une eau claire.

- Maintenir pendant le travail et le séchage une température ambiante sur chantier supérieure à 5°C jusqu'à séchage complet de l'enduit.
- Ne mélanger les enduits à aucun autre produit.

Mode d'application: application machine;application manuelle

Mode de gâchage: malaxeur;manuel

Temps d'emploi: 4 jours
Temps de redoublement: 24 à 48 h

Dimensions et conditionnement

Article de base			Conditionnement niveau 1						
EAN 13	Type d'emballage	Contenu net	Nb d'unités consommateur	Support	Houssage	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur
3334160003432	Sac	25 kg	50	Sur palettes	Houssé rétracté	1250 kg	1.07 m	1.14 m	0.98 m