

styrodur®



les matériaux au cœur de la vie™

**STYRODUR®****Styrodur® Mur 3035 CN 50****DESCRIPTION**

- Styrodur® Mur 3035 CN 50 est un panneau en polystyrène extrudés, de 50 mm d'épaisseur, à rainures et languettes périmétriques.
- Il est destiné à l'isolation des murs, et plus particulièrement des combles et toitures.
- Il convient également à l'isolation des chais viticoles.

**DIMENSIONS**

Epaisseur: 50 mm

**NORMES ET  
REGLEMENTATIONS**

Marquage CE: non  
Références de la norme produit européenne: EN 13164  
Isolant certifié ACERMI: oui

**CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES**

Type de bord longitudinal: Bord rainures et languettes  
Type isolant: XPS  
(R) Résistance thermique m<sup>2</sup>.K/W: 1,50  
Conductivité thermique en W/m.K (Lambda): 0.034  
Classement Euroclasse de réaction au feu: E  
Résistance à la compression de service (Rcs) en Kpa: 120  
Déformation de service (ds) en %: 1.5

**QUALITES PARTICULIERES**

Particulièrement adapté pour l'isolation des combles et toitures en pentes :

- Insensible à l'humidité.
- Produit 100 % recyclable.
- Résistance thermique : 1,50 m<sup>2</sup>.K/W

**TECHNIQUES ET MISE EN  
OEUVRE**

Conseils de mise en œuvre: Appliquer les panneaux sur un support plan et propre